

1

光重合型コンポジットレジンの充填



直接充填

セメント接着

支台築造

リペア

知覚過敏の処置

歯面コーティング

1 窩洞形成・防湿・歯髓保護・充填準備

感染象牙質の除去のためにう蝕検知液（カリエスディテクター）が有効です。



2 ボンド塗布

待ち時間なしで③へ



3 乾燥

マイルドなエアーブローで5秒以上乾燥^{※1}

5秒以上乾燥



4 光照射



ボンドへの照射器と照射時間の関係

分類	照射時間
高出力LED照射器	5秒
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	

「ペンキュー 2000」の
高出力モードの場合は3秒、
標準モードは10秒

(製造販売元:株式会社 モリタ製作所)

光量についてはP.1を参照ください。

5 光重合型CRの処理^{※2}



関連商品

- う蝕検知液
①カリエスディテクター
(製造: クラレノリタケデンタル株式会社)

- コンポジットレジン
②クリアファイル® マジェスティ® ESフロー Universal
③クリアファイル® マジェスティ® ES-2

※製品画像に付与された番号を参照ください。

POINT ※1 バキュームで吸引しながら液面が動かなくなるまで乾燥してください。

※2 ご使用の光重合型CRの電子添文等をご参照ください。