1-1 光重合型コンポジットレジンの充填

クリアフィル®
メガボンド® 2

1 窩洞形成・防湿・歯髄保護・充填準備

感染象牙質の除去のためにう蝕検知液(カリエスディテクター)が有効です。



①

2 プライマー塗布

20秒間処理



3 乾燥(弱～中圧)

マイルドなエアーブローで5秒以上乾燥

4 ボンド塗布

5 マイルドなエアーブローで均一に

6 光照射

ボンドへの照射器と照射時間の関係

分類	照射時間
高出力LED照射器	5秒
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	

「ペンキュアー 2000」の高出力モードの場合は3秒、標準モードは10秒
(製造販売元:株式会社 モリタ製作所)

光量についてはP.2を参照ください。

7 光重合型CRの処理※

②　③

関連商品

●う蝕検知液
①カリエスディテクター
(製造:クラレノリタケデンタル株式会社)

●コンポジットレジン
②クリアフィル® マジェスティ® ESフロー Universal
③クリアフィル® マジェスティ® ES-2

※製品画像に付与された番号を参照ください。

POINT ※ ご使用の光重合型CRの電子添文等をご参照ください。

本術式は「クリアフィル® メガボンド® 2」電子添文等記載の「光重合型の歯科充填用コンポジットレジンによる充填修復」を示します。