kuraray

Noritake

管理医療機器　歯科接着用レジンセメント

パナビア®F 2.0

Total
Cementing
Systems

クラレ ノリタケ デンタル株式会社

パナビア® F 2.0

表面処理フッ化ナトリウムを配合・デュアルキュア機能※1を持つ、汎用性に優れた
歯科用セメントキットです。歯質や各種修復材料に対して、高い接着強さを発揮します。※2

※1. オペーク色は光硬化深さが低いため、光照射による硬化ではなく「オキシガードII」による化学硬化で使用して下さい。※2. 各種前処理材（シランカップリング材、アロイプライマー）との併用した場合。

歯質・各種修復材料への接着性能　トータルセメンティングシステム

「パナビア® F 2.0 ペースト」および「ED プライマー II」に接着性モノマー「MDP®」を含有していますので、歯質のみならず各種修復材料に対して高い接着強さを発揮します。※2

各種被着体への接着

■ 剪断接着強さ



Ⓐ 測定条件：
#1000 研磨、被着面積 3 mmφ
マージン部へ JET ライト 3000 にて 2 方向から各 20 秒光照射
クロスヘッドスピード 1 mm/min
（オートグラフ【AG-100KN】島津製作所を使用）

Ⓑ 測定条件：
#1000 研磨後、アルミナサンドブラスト、
アロイプライマー処理、被着面積 5 mmφ
マージン部へ JET ライト 3000 にて 2 方向から各 20 秒光照射
クロスヘッドスピード 1 mm/min
（オートグラフ【AG-100KN】島津製作所を使用）

Ⓒ 測定条件：
#1000 研磨後、アルミナサンドブラスト、
セラミックプライマー処理、被着面積 5 mmφ
マージン部へ JET ライト 3000 にて 2 方向から各 20 秒光照射
クロスヘッドスピード 1 mm/min
（オートグラフ【AG-100KN】島津製作所を使用）

クラレノリタケデンタル（株）測定
弊社測定のデータ：条件などにより数値が異なります。

●「K エッチャント GEL」と「ADゲル」による処理

支台築造など象牙質に接着強さを求める場合では象牙質に対し
「K エッチャント GEL」＋「ADゲル」処理を施すことにより、接着強さが向上します。

表面処理フッ化ナトリウム配合

表面処理を施したフッ化ナトリウムを配合しています。表面処理フッ化ナトリウムのフッ素イオンは、歯質中の微量水分に誘導され歯質中へ移行します。



■ パナビア® F 2.0 のシェードと適応症例

使用目的 ＼ 色調	ブラウン	ライト	ホワイト	オペーク
金属製のクラウン・ブリッジ インレー及びアンレーの合着 接着アマルガム修復	◎	◎	◎	○
ポーセレン及び ハイブリッドセラミックス製の クラウン・インレー及び アンレーの合着	◎	○		
ラミネートベニア修復	○	◎		
支台築造 （メタルコアの合着、ポストの固定及びコンポジットレジンの接着）	◎	◎	◎	◎
接着ブリッジ、接着スプリントの合着 （前歯）			○	◎
接着ブリッジ、接着スプリントの合着 （臼歯）	◎	◎	◎	◎

ブラウン：透明性が高く、歯質との色調適合性に優れています。
ライト：特に明るい歯牙、あるいはマージン部が目立つ症例の場合はライト色が有用です。
ホワイト：白色不透明の色調を有しています。
オペーク：金属色被着物の色調遮断に優れています。

ポーセレン及びハイブリッドセラミックス製のクラウン、インレー及びアンレーの合着の概要（イラストは「エステニア® C&B」のクラウン）

※ご使用に際しましては、製品の電子添文を必ずお読みください。「エステニア® C&B」管理医療機器　歯冠用硬質レジン　医療機器承認番号 21500BZZ00534000

構成品

パナビア® F 2.0

管理医療機器 歯科接着用レジンセメント
（歯面処理材）（歯科金属用接着材料）（歯科接着・充填材料用表面硬化保護材）
医療機器認証番号：224ABBZX00029000

専用ケース付

パナビア® F 2.0（セット）

品名
ブラウン
ホワイト

［内容］
- ●パナビア® F 2.0 ペースト Aペースト（5.0 g／2.3 mL）×1本
- ●パナビア® F 2.0 ペースト Bペースト（ブラウンまたはホワイト）（4.6 g／2.3 mL）×1本
- ●EDプライマーII A液（4.0 mL）×1本
- ●EDプライマーII B液（4.0 mL）×1本
- ●アロイプライマー（1.0 mL）×1本
- ●オキシガードII（6.0 mL）×1本
- ●付属品（小筆ホルダー（白）×1、ディスポ小筆ブラシ黒×50個、ノズル（キャップ付き）×5個、小筆ブラシ×50本入、練和棒（PN）×1、練和紙（P2）×1冊、混和皿（FPN）×1個、遮光板（FPN）×1個）

パナビア® F 2.0 ペースト

管理医療機器 歯科接着用レジンセメント　医療機器認証番号：224ABBZX00030000

品名	容量
Aペースト	2.3 mL/5.0 g
Bペースト（ブラウン）	各2.3 mL/4.6 g
Bペースト（ホワイト）	
Bペースト（ライト）	
Bペースト（オペーク）	1.0 mL/1.9 g

ED プライマーII

管理医療機器　歯面処理材　医療機器認証番号：21200BZZ00355000

品名	容量
EDプライマーII A液	各4 mL
EDプライマーII B液	

オキシガードII

管理医療機器 歯科接着・充填材料用表面硬化保護材　医療機器認証番号：224ABBZX00015000

品名	容量
オキシガードII	6 mL

アロイ プライマー

管理医療機器　歯科金属用接着材料　医療機器認証番号：20900BZZ00723000

品名	容量
アロイ プライマー	5 mL

関連商品

管理医療機器 歯科用エッチング材
K エッチャント GEL

● 6 mL
医療機器認証番号：16100BZZ01130000

高度管理医療機器　医療品含有歯面処理材
ADゲル

● 10 mL
医療機器承認番号：20500BZZ01050000

管理医療機器　歯科セラミックス用接着材料
（歯科金属用接着材料）（歯科用象牙質接着材）（歯面処理材）
クリアフィル® ポーセレンボンド アクティベーター

● 4 mL
医療機器承認番号：16300BZZ00085000

●仕様及び外観は、製品改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承下さい。　●出典のない測定データはクラレノリタケデンタル株式会社によるものです。
●ご使用に際しましては電子添文を必ずお読み下さい。

クラレノリタケ デンタル株式会社

お問い合わせ
0120-330-922　平日 10:00~17:00
〒100-0004　東京都千代田区大手町2丁目6-4　常盤橋タワー

［ 製造販売元 ］クラレノリタケデンタル株式会社
〒959-2653　新潟県胎内市倉敷町2-28

［ 販売元 ］株式会社モリタ
〒564-8650　大阪府吹田市垂水町3-33-18
お客様相談センター：0800-222-8020〈医療従事者様向窓口〉

クラレノリタケデンタル
LINE公式アカウント
友だち追加はこちらから

最新情報
配信中!

「クリアフィル」、「パナビア」、「エステニア」及び「メガボンド」は株式会社クラレの登録商標です。

T607-02 07/2025